



Control de producción

Fecha: 14-04-26 Producto: SILENCO 815 Receta: D-100 (02-06-21)

Número de tanque de lechada: 1

Número de lote: 114

Número de silo de cemento: 1

	36	37	38	39	40	41	42
ID de torta	3034	3035	3036	3037	3038	3039	3040
Número de molde	16	11/15	36/41	4/22	1/20	8/17	15
Hora de enmoldado	10:19:37	10:24:24	10:29:33	10:37:55	11:07:53	11:14:23	11:21:28
Pasta de Al; kg	45'2	45'3	45'2	45'2	45'2	45'4	45'4
Temp. de enmoldado	38'7	38'2	37'7	40	38'8	39'5	38'4
Agua/Solido	0'61	0'61	0'61	0'63	0'63	0'64	0'64
Fluidez; cm (Ø)				33	33	33'5	34
Cambios							
Plasticidad							
Altura de torta							
Temp de torta							
Hora de corte	13:13	13:16	13:20	13:24	13:28	13:32	13:39
Problemas							
Tamaño	600x85x95	0	—	—	—	—	—
Numero de rejilla							
Número de autoclave	2	2	2	2	2	2	2
Programa	46	46	46	46	46	46	46
Hora de inicio	15:25	15:27	15:27	15:29	15:29	15:29	15:29
Hora de finalización	05:55	05:55	05:55	05:55	05:55	05:55	05:55
Hora de descarga							
Fecha de empaquetado							
Problemas							
Muestra	X			X	X	X	X

Comentarios:



Control de producción

Fecha: 14-04-26 Producto: SILENSO 8'5 Receta: D-500 (02-06-25)

Número de tanque de lechada: 1

Número de lote: 114

Número de silo de cemento: 1

PARA RETORNO

	29	30	31	32	33	34	31-
ID de torta	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033
Número de molde	25	23/31	9/11	3/30	28/36	10/25	33/8
Hora de enmoldado	9:44:25	9:49:26	9:54:23	9:59:27	10:04:24	10:09:27	10:14:34
Pasta de Al; kg	45'3	45'3	45'1	45'2	45'2	45'2	45'3
Temp. de enmoldado	38'2	38'3	38'5	37'9	38'1	38'4	38'8
Agua/Solido	0'615	0'615	0'61	0'61	0'61	0'61	0'61
Fluidez; cm (ø)				31'5			
Cambios							
Plasticidad							
Altura de torta							
Temp de torta							
Hora de corte	12:37	12:41	12:45	12:50	12:54	12:58	13:03
Problemas							ROTO TORTA
Tamaño	60x85x950	—	—	—	—	—	—
Numero de rejilla							
Número de autoclave	2	2	2	2	2	2	2
Programa	46	46	46	46	46	46	46
Hora de inicio	15:29	15:29	15:29	15:29	15:29	15:29	15:29
Hora de finalización	05:55	05:55	05:55	05:55	05:55	05:55	05:55
Hora de descarga							
Fecha de empaquetado							
Problemas							
Muestra							

Comentarios:



Control de producción

Fecha: 14-04-26 Producto: SICENSO 8'5 Receta: p-500 (02-06-25)

Número de tanque de lechada: 1 Número de lote: 114

Número de silo de cemento: 1

	22	23	24	25	26	27	28
ID de torta	3020	3021	3022	3023	3024	3025	3026
Número de molde	35	6/12	24/13	2/22	30/18	26/9	7/39
Hora de enmoldado	9:09:14	9:14:06	9:19:10	9:24:04	9:29:01	9:34:23	9:39:22
Pasta de Al; kg	45'1	45'2	45'2	45'1	45'2	45'2	45'1
Temp. de enmoldado	38'1	38'5	38'2	38'2	38'5	38'5	38'4
Agua/Solido	0'615	0'615	0'615	0'615	0'615	0'615	0'615
Fluidez; cm (ø)					32		
Cambios							
Plasticidad							
Altura de torta							
Temp de torta							
Hora de corte	12:05	12:09	12:15	12:19	12:23	12:27	12:32
Problemas							
Tamaño	600x85x250	—	—	—	—	—	—
Numero de rejilla							
Número de autoclave	2	2	2	2	2	2	2
Programa	46	46	46	46	46	46	46
Hora de inicio	15:29	15:29	15:29	15:29	15:29	15:29	15:29
Hora de finalización	05:55	05:55	05:55	05:55	05:55	05:55	05:55
Hora de descarga							
Fecha de empaquetado							
Problemas							
Muestra							

Comentarios:



Control de producción

Fecha: 17-04-26 **Producto:** SILENSO 8'5 **Receta:** D-500 (02-06-25)
Número de tanque de lechada: 1 **Número de lote:** 114
Número de silo de cemento: 1

	15	16	17	18	19	20	21
ID de torta	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019
Número de molde	14/14	20	38/15	37	13/40	18	34
Hora de enmoldado	8:34:52	8:39:29	8:44:00	8:48:38	8:57:17	8:58:02	9:02:54
Pasta de Al; kg	45'2	45'2	45'1	45'2	45'2	45'2	45'2
Temp. de enmoldado	37'3	37'5	37'4	37'8	38	38	38'2
Agua/Solido	0'62	0,62	0'62	0'62	0'615	0'615	0'615
Fluidez; cm (Ø)			33				32
Cambios							
Plasticidad							
Altura de torta							
Temp de torta							
Hora de corte	11:33	11:38	11:42	11:46	11:51	11:57	12:01
Problemas							
Tamaño	600x85x250	-	-	-	-	-	-
Numero de rejilla							
Número de autoclave	3	3	3	3	3	3	3
Programa	46	46	46	46	46	46	46
Hora de inicio	12:40	12:40	12:40	12:40	12:40	12:40	12:40
Hora de finalización	03:53	03:53	03:53	03:53	03:53	03:53	03:53
Hora de descarga							
Fecha de empaquetado							
Problemas							
Muestra							

Comentarios:



Control de producción

Fecha: 14-04-26 **Producto:** SILENSO 8'5 **Receta:** D-500 (02-06-25)
Número de tanque de lechada: 1 **Número de lote:** 114
Número de silo de cemento: 4

	8	9	10	11	12	13	14
ID de torta	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012
Número de molde	8	15/19	17/16	31/29	22/8	21	34/24
Hora de enmoldado	8:01:36	8:06:14	8:11:16	8:16:21	8:21:13	8:25:50	8:30:11
Pasta de Al; kg	45'8	45'12	45'6	45'12	45'2	45'2	45'1
Temp. de enmoldado	39	39'4	39	38'6	38'3	37'6	37'6
Agua/Solido	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625
Fluidez; cm (Ø)			32'5		11/11/38	33	
Cambios							
Plasticidad							
Altura de torta							
Temp de torta							
Hora de corte	10:24	11:02	11:08	11:12	11:19	11:24	11:29
Problemas		Bloques Rotos					
Tamaño	600x85x250	—	—	—	—	—	—
Numero de rejilla							
Número de autoclave	3	3	3	3	3	3	3
Programa	46	46	46	46	40	46	46
Hora de inicio	12:40	12:40	12:40	12:40	12:40	12:40	12:40
Hora de finalización	03:53	03:53	03:53	03:53	03:53	03:53	03:53
Hora de descarga							
Fecha de empaquetado							
Problemas							
Muestra							

Comentarios: *PARADA POR FALLO MESA BASCULANTE - 35 MIN



Control de producción

Fecha: 14/04/26 Producto: SILCOSO 8'5 Receta: D500 (02.06.25)

Número de tanque de lechada: 1 Número de lote: 114

Número de silo de cemento: 2

→ CEMENTO 1

	1	2	3	4	5	6	7
ID de torta	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005
Número de molde	26/41	33/27	16/20	11/17	36/11	4/37	1/28
Hora de enmoldado	6:57:55	7:30:53	7:36:53	7:43:00	7:47:34	7:52:07	7:56:43
Pasta de Al; kg	46.3	45.6	45.8	45.8	45.7	45.7	45.7
Temp. de enmoldado	40	37.8	39.1	38.8	38.7	39.3	39
Agua/Solido	0.63	0.63	0.63	0.625	0.625	0.625	0.625
Fluidez; cm (Ø)	32.5	32.5	32		32		
Cambios	Al total 3.9	Al total 3.85					
Plasticidad							
Altura de torta							
Temp de torta							
Hora de corte	9:22	9:58	10:02	10:06	10:10	10:15	10:19
Problemas	Bloque- Roto						
Tamaño	60x85x250	-	-	-	-	-	-
Numero de rejilla							
Número de autoclave	3	3	3	3	3	3	3
Programa	46	46	46	46	46	46	46
Hora de inicio	12:40	12:40	12:40	12:40	12:40	12:40	12:40
Hora de finalización	03:53	03:53	03:53	03:53	03:53	03:53	03:53
Hora de descarga							
Fecha de empaquetado							
Problemas							
Muestra							X

Comentarios: